



マルチフェロイック型センサ／ アクチュエータ素子の開発と機能相乗機構の解明

研究概要

キーワード 形状記憶合金／応力誘起変形／新材料

固相変態型フェロイック材料をベースにして、種々の方法で多機能化したマルチフェロイック効果・材料群では、結晶やドメイン構造等が通常の溶解加工プロセスを経て得られる平衡相/バルク材料とは大きく異なっている。これらを積層した際にはフェロイック効果のシナジーによって新たな機能の発現も期待できる。

異種のフェロイック材料の積層化にはいくつかの方法があるが、最終的にはMEMSへ組込み可能な新規センサ／アクチュエータ素子の創製を目指しているので、多元素・同時にスパッタリング法を応用して積層化を試みており、プラスチック基板へのフェロイック材料薄膜の付与が可能となった。

Ref.:

Y. Kishi, N. Ikenaga, N. Sakudo and Z. Yajima, Shape memory behavior of TiNi alloy films sputter-deposited on polyimide substrate, Journal of Alloys and Compounds, 577 (2013), DOI: 10.1016/j.jallcom.2012.02.020.

今後の展開や メッセージ

開発したシステムによって成膜直後に結晶化している形状記憶合金薄膜をプラスチック基板に付与することが可能になりました。他のフェロイック材料薄膜へ応用できるので、積層化によってフェロイック効果のシナジーが発現する新奇なセンサ／アクチュエータ素子の開発を推進しています。以下の論文は、異種フェロイック材料を積層化することで得たMEセンサに関するものです。

Ref. : Y. Sado, C. Saito, Y. Furuya, *Y. Kishi*, Z. Yajima and T. Okazaki, Magnetoelectric Effect of Fe₇₀Pd₃₀ Ferromagnetic Shape Memory Alloy Film: Lead Zirconate Titanate Trilayer Composites at Low and High Magnetic Field Frequencies, Jpn. J. Appl. Phys. 50 (2011) 113001, DOI: 10.1143/JJAP.50.113001




Fig.: Schematic illustration of RF magnetron sputtering system using separate elemental targets with a heating and ion-irradiating system for substrates. The ion irradiating system was actually utilized plasma-based ion implantation.




Fig.: Shape recovery ratio versus temperature curves and corresponding shape changes observed during thermal cycle of a TiNi/polyimide single-beam cantilever. The cantilever was activated with a sheath heater. It is clear that the film deposited on a polyimide sheet shows two-way motion by thermal cycle. The two-way motion appears to be originated in martensitic and its reverse transformations.

研究者情報



研究者情報URL

<https://www.kanazawa-it.ac.jp/kyouinroku/a/JHABB.html>
<https://researchmap.jp/read0052541>

岸 陽一 教授・博士(工学)

工学部 機械工学科

所属研究所：高信頼理工学研究センター